

1. Unique identification du produit-type
SB 06 LR

Indice f

13

2. Numéro type
564306

3. Utilisation finale du produit de construction en accord avec la norme harmonisée NF EN 14509:2013

Paroi intérieure et plafond

4. Nom et adresse du producteur:
PANELCO SAS
Route de Chaveyriat
B.P. 10
01540 Vonnas

5. Système d'attestation de conformité du produit de construction
3

6. Le laboratoire notifié
CSTB n°0679

a réalisé les essais de réaction au feu et délivré le rapport de classement au feu suivant
RA12-0108

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles et performances			Spécifications techniques
Panneau et parements	Épaisseur nominale du panneau	60 mm	NF EN 14509
	Épaisseur nominale parement extérieur	0,6 mm	
	Épaisseur nominale parement intérieur	0,6 mm	
	Revêtement métallique	Z235 / Z275 ZM140 / ZM100	
	Revêtement organique	Polyester 25 µm PVC 150 µm PET 50 µm PVDF 35 µm	
	Masse du panneau	18,60 kg/m ²	
Acier	Limite élastique parement extérieur	S320GD	
	Limite élastique parement intérieur	S320GD	
Isolant	Type d'isolant	Laine de roche	
	Densité de l'isolant	130 kg/m ³	
Durabilité	Essai de durabilité	-	
Résistance mécanique	Résistance à la traction	0,02 MPa	
	Résistance au cisaillement	0,04 MPa	
	Module de cisaillement	3,2 MPa	
	Résistance réduite au cisaillement à long terme (100 000 h)	0,016 MPa	
	Résistance à la compression	0,05 MPa	
	Coefficient de fluage t= 2000 h	0,65	
	Coefficient de fluage t= 100 000 h	0,74	
	Contrainte de plissement du parement extérieur dans une portée température normale	77,6 MPa	
	Contrainte de plissement du parement extérieur dans une portée sous température élevée	-	
	Contrainte de plissement du parement extérieur sur appui température normale	63,6 MPa	
	Contrainte de plissement du parement extérieur sur appui sous température élevée	-	
	Contrainte de plissement du parement intérieur dans une portée	77,6 MPa	
	Contrainte de plissement du parement intérieur sur appui	64,1 MPa	
Thermique	Accessibilité ponctuelle et occasionnelle : portée maximale en plafond	3,00 m	Rapport d'essai RA12-0108
	Accessibilité répétée	Adapté sans protection supplémentaire	
Feu	Conductivité thermique λ	0,041 W/(m.K)	
	Conductibilité thermique Ud	0,737 W/(m ² .K)	
Perméabilité	Réaction au feu	A2-s1,d0	
	Résistance au feu	NPD	
Acoustique	Perméabilité à l'air	Imperméable	
	Perméabilité à l'eau	Imperméable	
	Perméabilité à la vapeur d'eau	Imperméable	
Environnement	Isolation au bruit aérien	NPD	NF EN 14509
	Absorption acoustique	NPD	
	Présence de substances extrêmement préoccupantes selon règlement REACH	Non	
Relargage de substances dangereuses réglementées		(a)	REACH NF EN 14509

(a) Les faces en contact avec l'air intérieur ne doivent pas dégager de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximum autorisés spécifiés dans les réglementations européennes ou nationales. Des méthodes d'essai européennes sont en cours d'élaboration. Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances réglementées peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction, accessible à l'adresse suivante : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds_en

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 7. Cette déclaration de performance est issue sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 4.

Signé et en accord avec le producteur

Vonnas, le 24/03/2025

M. Guillaume SIROLI

